



Italiana Parquet

SCHEDA TECNICA _ ITALIANA PARQUET _ LOGICA

Leggere con attenzione quanto riportato nel presente documento, prima di confermare la scelta del prodotto

ITALIANA PARQUET _ LOGICA

Pavimento in legno due o tre strati composto da un elemento a vista ed un elemento di supporto come di seguito descritto:

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI _ ROVERE/FRASSINO

Prodotto	Larghezza mm	Lunghezze mm*	Spessore totale mm	Spessore elemento a vista mm	Elemento di supporto	Sistema di posa	Peso kg/m2
LINEAR 70	70	490	11,00	3,50	Abete massello	incollata	7,00
SPINA 70/90°	70	490	11,00	3,50		incollata	7,00
SPINA 70/45°	70	520	11,00	3,50		incollata	7,00
LINEAR 130 CS	130	2200	14,00	2,50	Bistrato di Abete	incollata flottante	8,50
LINEAR 180 CS	180	1800/2200	14,00	2,50		incollata flottante	8,50
SPINA 110/90° CS	110	660	14,00	2,50		incollata flottante	8,50
SPINA 130/45°	130	725	14,00	2,50		incollata	8,50
LINEAR 190	190	620/1860	15,00	3,50	Bistrato di Conifera o similare	incollata flottante	8,00
LINEAR 200	200	1100/2200	13,00	3,00		incollata flottante	8,00
LINEAR 220	220	600/2200	14,00	2,50		incollata flottante	6,80

* I prodotti sono solitamente forniti in lunghezze fisse, secondo disponibilità, ad eccezione di LINEAR 190, LINEAR 200 e LINEAR 220 consegnati in lunghezze miste e con possibile presenza di un 10%_12% di lunghezze inferiori a quanto indicato.

Tutti i pavimenti LOGICA di Italiana Parquet rispondono a quanto previsto nella norma UNI EN 13489 "Pavimentazioni di legno – Elementi multistrato con incastro".

GEOMETRIE DI POSA

Linear 70, Linear 130, Linear 180, Linear 190, Linear 200, Linear 220 Posa a correre
Spina 70/90°, Spina 110/90° Posa spina italiana 90°
Spina 70/45°, Spina 130/45° Posa spina francese 45°

La posa a "pettine" (a teste allineate) è realizzabile con Linear 70, Linear 130, Linear 180
Linear 190, Linear 200, Linear 220 sono forniti esclusivamente in lunghezze miste.

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

ALTRE CARATTERISTICHE

INCASTRINI/PROFILO:

LINEAR 70, SPINA 70/90°, SPINA 70/45°, SPINA 130/45°, LINEAR 190, LINEAR 200 e LINEAR 220 sono lavorati con incastri maschio/femmina sui 4 lati

LINEAR 130 CS, LINEAR 180 CS e SPINA 110/90° sono lavorati con incastro click system sui 4 lati

Tutti i prodotti sono lavorati con bisellatura sui 4 lati ad eccezione di:

Linear 180, colore LO02 con bisellatura solo sui lati lunghi

Linear 70, Spina 70/90° e Spina 70/45° lavorati a spigolo vivo

ESSENZE

SPECIE	PROVENIENZA	DUREZZA
Rovere	Europa	ELEVATA
Frassino	Europa	ELEVATA

SELEZIONI

I colori della collezione LOGICA sono disponibili nelle seguenti selezioni (verificare l'assortimento all'interno del listino prezzi in vigore al momento dell'ordine, quanto proposto è stato selezionato per valorizzare al massimo le caratteristiche dell'essenza nella colorazione proposta):

Standard: venatura prevalentemente fiammata, occasionale presenza di nodi e/o piccole macchie tipiche della specie, specchiature tipiche del Rovere europeo di qualità; possibili variazioni di tono. La variabilità del colore nel trattamento "smoked" di LO22 è caratteristica e peculiarità del prodotto.

Glam: venatura prevalentemente fiammata, possibile presenza di nodi sani e/o stuccati fino ad un 40% del lotto, occasionale presenza di fenditure stuccate, specchiature (tipiche del Rovere europeo di qualità), possibile presenza di alborno. Macchie tipiche della specie potrebbero uniformare con l'ossidazione. Colorazione non sempre costante.

Country: venatura prevalentemente fiammata, anche intrecciata, nodi di qualsiasi dimensione e colore sani e/o stuccati, fenditure stuccate e no di qualsiasi dimensione e diffuse, alborno, strappature di fibra, specchiature, discolorazioni anche evidenti.

COLORI e FINITURE

COLORE	ESSENZA	FINITURA	COLORE	ESSENZA	FINITURA
LO01	Rovere europeo	Vernice UV	LO14	Rovere europeo	Vernice UV
LO02	Rovere europeo	Vernice UV	LO15	Frassino europeo	Vernice UV
LO03	Rovere europeo	Vernice UV	LO16	Frassino europeo	Vernice UV
LO04	Rovere europeo smoked	Oxidative oil	LO17	Rovere europeo	Olio naturale
LO05	Rovere europeo	Vernice UV	LO18	Rovere europeo	Olio naturale
LO06	Rovere europeo	Vernice UV	LO19	Rovere europeo	Oxidative oil
LO07	Rovere europeo	Vernice UV	LO20	Rovere europeo	Oxidative oil
LO08	Rovere europeo	Vernice UV	LO21	Rovere europeo	Vernice UV
LO09	Rovere europeo	Vernice UV	LO22	Rovere europeo smoked	Olio naturale
LO10	Rovere europeo	Olio naturale	LO23	Rovere europeo	Vernice UV

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

RESISTENZA TERMICA _ CONDUCIBILITA' TERMICA

PRODOTTO	STRUTTURA	ESSENZA	SUPPORTO	RESISTENZA TERMICA	CONDUCIBILITA' TERMICA
Linear 70	2 strati	Rovere	Abete massello	0,12 m2 K/W	0,13 W/mk
Spina 70/90°	2 strati	Rovere	Abete massello	0,12 m2 K/W	0,13 W/mk
Spina 70/45°	2 strati	Rovere	Abete massello	0,12 m2 K/W	0,13 W/mk
Linear 130	3 strati	Rovere	Bistrato conifera*	0,10 m2 K/W	0,14 W/mK
Linear 180	3 strati	Rovere	Bistrato conifera*	0,10 m2 K/W	0,14 W/mK
Spina 110/90°	3 strati	Rovere	Bistrato conifera*	0,10 m2 K/W	0,14 W/mK
Spina 130/45°	3 strati	Rovere	Bistrato conifera*	0,10 m2 K/W	0,14 W/mK
Linear 190	3 strati	Rovere	Bistrato conifera*	0,12 m2 K/W	0,13 W/mK
Linear 200	3 strati	Rovere Frassino	Bistrato conifera*	0,10 m2 K/W	0,13 W/mK
Linear 220	3 strati	Rovere	Bistrato conifera*	0,12 m2 K/W	0,12 W/mK

* Bistrato di conifera o similare

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

La posa deve essere effettuata esclusivamente da personale professionale e preparato. Il prodotto deve essere tolto dagli imballi esclusivamente al momento della posa in opera che deve avvenire in ambienti idonei, con infissi montati ed intonaci perfettamente asciutti. Prima di iniziare le operazioni di posa di qualsiasi pavimento in legno, verificare sempre l'idoneità, la compattezza, la planarità e le condizioni del sottofondo, l'umidità del massetto, dell'ambiente e del legno stesso. Le misurazioni devono rientrare nelle norme previste e devono essere effettuate mediante igrometro a carburo di calcio per il massetto cementizio (max umidità 2,0%) e per il massetto in anidride (max umidità 0,4%), con igrometro elettronico ad infissione di elettrodi per i pannelli in legno (umidità max 10,0%). Procedere alla posa con temperatura compresa tra i 15°C ed i 28°C ed umidità ambientale compresa tra il 45% ed il 60%. I residui di colla vanno rimossi dai pavimenti prefiniti prima dell'essiccazione e con prodotti specifici indicati per ogni tipo di finitura. Areare i locali dopo la posa.

Per la posa in opera utilizzare esclusivamente adesivi silanici e non bicomponenti che potrebbero compromettere in modo irreversibile la qualità delle nostre finiture, in particolare se ad olio naturale. Su tutte le finiture Italiana Parquet non utilizzare solventi aggressivi per rimuovere eventuali residui di colla.

Eventuali reclami devono essere sollevati entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo raccomandata A/R.

Se si individuano **single doghe che presentano difetti di qualsiasi natura, devono essere accantonate e**, nei casi più gravi, sospesa immediatamente l'installazione. **La posa in opera del materiale ne comporta l'accettazione.** Italiana Parquet provvederà ad eseguire il ritiro e la sostituzione, qualora ne venga dimostrata la non idoneità, di tutti quegli elementi non utilizzabili.

Posa su superfici riscaldate/raffrescate

In presenza di massetto riscaldante/raffrescante attenersi scrupolosamente alle particolari e specifiche procedure di posa su questo tipo di sottofondo, verificando preventivamente il perfetto funzionamento dell'impianto e l'assenza di perdite di acqua e/o vapore. Prima della posa in opera è indispensabile effettuare i cicli (consigliati due) di accensione dell'impianto. Posa incollata. L'accensione dell'impianto riscaldante dovrà avvenire sempre gradualmente.

Istruzioni per l'immagazzinamento, la manipolazione

I prodotti devono essere immagazzinati in ambienti asciutti, idonei alla custodia dei pavimenti in legno, ad una temperatura compresa tra 15°C ed i 28°C e ad un'umidità ambientale compresa tra il 45% ed il 60%, lontano da fonti di calore e con imballi integri.

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

Il materiale deve essere maneggiato con la massima cura ed attenzione, in modo particolare sugli spigoli e sugli incastri. I pavimenti forniti già trattati ad olio non vanno custoditi in magazzino per un periodo superiore a 30 giorni in quanto la finitura potrebbe risultare alterata a causa della permanenza prolungata negli imballi.

PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

Le finiture della collezione MATERICA prevedono una specifica pulizia e manutenzione. Per un corretto utilizzo attenersi a quanto di seguito indicato. **Italiana Parquet raccomanda per la manutenzione di impiegare esclusivamente i prodotti con formulazione appositamente studiata per le nostre finiture, in particolare per i pavimenti trattati con olio naturale; le modalità di utilizzo sono illustrate di seguito:**

SAPONE BIO

Detergente delicato per la pulizia di pavimenti in legno con finiture **a vernice UV, olio naturale o ossidative oil** (per uso frequente). Ideale per la pulizia di tutti i pavimenti in legno di Italiana Parquet, sia verniciati, sia oliati. Rimuove lo sporco, igienizza, sgrassa senza lasciare aloni sulla superficie.

Ad azione antistatica per contrastare l'attrazione e l'accumulo della polvere e mantenere il pavimento pulito più a lungo. Aspetto piacevole e gradevole sensazione di pulito.

A base di tensioattivi di origine vegetale (*ricavati da barbabietola, olio di cocco, grano*) completamente biodegradabili (in base al regolamento 648/2004 CE). Riduce al minimo l'impatto ambientale ed evita fenomeni di allergia e sensibilità da contatto (salvo soggetti allergici agli specifici componenti).

Asportare preliminarmente lo sporco non aderente mediante aspirapolvere dotato di spazzola specifica per parquet, interamente in setole, che non danneggi la superficie del pavimento.

Dopo aver agitato bene il flacone, diluire due tappi dosatori (100 ml ca.) di prodotto in un secchio contenente 5 l di acqua. Immergere un panno (preferibilmente in microfibra per parquet) e, dopo averlo ben strizzato, passarlo sopra al pavimento con l'ausilio di uno spazzolone. Si consiglia l'utilizzo del nostro panno in microfibra o comunque di un tessuto morbido che non lasci residui di fibra. Non è necessario il risciacquo.

1 l di prodotto è sufficiente per eseguire circa 8-10 lavaggi su una superficie di 100 m².

In caso di sporco molto tenace è possibile effettuare un lavaggio con doppia concentrazione (4 tappi dosatori in 5 l di acqua). Non superare mai questa concentrazione e non ripetere con eccessiva frequenza quest'operazione (lavaggio con doppia concentrazione) perché potrebbe portare ad un invecchiamento precoce della superficie.

In caso di utilizzo di macchine di qualsiasi tipo per il lavaggio del pavimento, assicurarsi preventivamente che le stesse non arrechino danni alla superficie del parquet.

Una volta aperta la confezione, il liquido è utilizzabile entro 12 mesi.

Il flacone è costruito in buona parte con materiale riciclato ed è interamente smaltibile nel contenitore della plastica.

Nelle stesse concentrazioni il **Sapone Bio** di Italiana Parquet è efficace anche su ogni altra superficie dura di casa (ceramica, gres porcellanato, cotto, ecc.). E' sempre consigliato valutarne preventivamente l'effetto su una piccola porzione nascosta.

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

TONICO

Soluzione oliocera naturale, a base acqua, per il nutrimento e la protezione dei pavimenti in legno con finitura ad olio naturale o ossidative oil. Il suo regolare utilizzo permette di conservare nel tempo l'omogeneità della superficie sollecitata dal calpestio e dall'uso in genere e di ripristinare lo speciale trattamento finale di protezione applicato in ultima mano nella finitura ad olio naturale.

Gli oli naturali hanno la caratteristica di continuare a penetrare nel legno anche dopo l'applicazione della finitura.

Quando il pavimento, osservato da una posizione in controluce di una finestra, comincerà ad evidenziare i primi segni di usura o di aridità, ed il lavaggio con il **Sapone Bio** non sarà più in grado di ripristinare la consueta omogeneità e protezione superficiale, è consigliabile applicare il **Tonico**.

Prima di applicare il prodotto aspirare e poi lavare a fondo il pavimento con il **Sapone Bio** impiegato in doppio dosaggio secondo le istruzioni sopra riportate.

Per la corretta applicazione del **Tonico** è bene verificare che la temperatura ambiente sia superiore a 15°C. In presenza di una temperatura ambiente superiore a 25°C ca. o di una forte ventilazione o di un'esposizione alla luce diretta del sole, il prodotto potrebbe avere tempi di essiccazione ridotti e richiedere maggiore accortezza nella stesura.

Agitare bene il flacone (fino a completo scioglimento di eventuali depositi).

A pavimento asciutto distribuire il **Tonico** puro sul pavimento nel senso della venatura del legno, avendo cura di stendere un velo sottile in modo uniforme, utilizzando un panno in microfibra tirato con uno spazzolone. Per piccole superfici è possibile effettuare l'omogeneizzazione superficiale anche a mano (senza l'ausilio dello spazzolone).

È consigliato non eccedere con il quantitativo del **Tonico** poiché un eccesso di prodotto che penetra all'interno delle spazzolature potrebbe risultare difficile da rimuovere. L'aspetto, a prodotto applicato, dovrà risultare quello di una superficie leggermente bagnata. Dopo un'attesa di circa 1-2 ore (dipendente da temperatura dell'aria e ventilazione degli ambienti) il pavimento è asciutto e calpestabile. **Il successivo lavaggio non dovrà essere effettuato prima che siano trascorsi circa 2 giorni.**

L'applicazione del **Tonico**, come sopra descritta, conferisce direttamente alla superficie del pavimento la giusta omogeneità e quindi non è necessario lucidare o eseguire ulteriori operazioni sulla superficie.

La periodicità di utilizzo del prodotto nelle operazioni di manutenzione è almeno di un'applicazione ogni 6 mesi e comunque risulta necessario eseguirla quando la superficie del parquet, sempre osservata da una posizione in controluce di una finestra, comincia a mostrare i primi segni di impoverimento superficiale, una certa aridità oppure tende a trattenere polvere e sporco o ad avere una minore resistenza ai liquidi.

In ambienti a densità di traffico medio-alto consigliamo una manutenzione con cadenza più ravvicinata.

Se il pavimento ad olio è rimasto per un lungo periodo immagazzinato nella confezione originale è consigliabile applicare immediatamente, subito dopo la posa, il **Tonico seguendo le indicazioni sopra riportate.**

1 litro di prodotto è sufficiente per la stesura di una mano su circa 25-30 m² di superficie.

Tutti i prodotti sopra citati non sono classificati né come pericolosi, né come infiammabili. Si consiglia comunque di tenerli fuori della portata dei bambini. Il prodotto conservato chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per due anni. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare subito e abbondantemente con acqua. Le prescrizioni riportate nella scheda derivano dalla ricerca e dall'esperienza diretta dell'Azienda e sono valide in generale, data l'impossibilità di prevedere tutte le variabili ambientali ed applicative.

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

Informazioni generali

pavimento soggetto a modificazione cromatica dovuta all'esposizione alla luce solare. Tale variazione è in relazione alla specie legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta. In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni è caratteristica del legno.

Modalità di smaltimento:

i prodotti una volta dismessi o non utilizzati non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Note:

il materiale è destinato ad uso esclusivo professionale per pavimentazione di superfici piane. Qualunque altra destinazione diversa potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto stesso.

Avvertenze d'uso:

Mantenere nell'ambiente costantemente un'umidità dell'aria compresa tra il 45% e 60%.

Riguardo alla temperatura dell'aria è consigliabile non scendere mai sotto i 15°C nel periodo più freddo e non superare i 30°C nel periodo più caldo. Si tenga conto anche che tali intervalli corrispondono alle condizioni di benessere non solo per i parquet, ma anche per l'essere umano.

Fuori da questi parametri, peraltro non ottimali nemmeno per la salute ed il benessere delle persone, in particolare con umidità relativa dell'aria inferiore al 40%, potranno evidenziarsi quei fenomeni che sono tipicamente ascrivibili al ritiro del legno, quali per esempio la deformazione della sezione delle liste (imbarcamento concavo), la formazione di fessure tra le liste o anche la formazione di fratture all'interno della singola lista.

Per rispettare le condizioni sopra prescritte può essere necessario fare uso di sistemi di umidificazione/deumidificazione, specie se in presenza di condizionamento con impianto radiante a pavimento.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra prescritte può provocare anche danni permanenti al pavimento.

Anche se vengono rispettate le condizioni climatiche consigliate, la comparsa nel tempo di qualche piccola fessura nello strati a vista è un fenomeno naturale e statisticamente inevitabile.

Pratici consigli d'uso:

- aspirare regolarmente il pavimento;
- non utilizzare la sola acqua del rubinetto per il lavaggio dei pavimenti: oltre a non effettuare un'efficace azione di pulizia, i residui minerali in essa contenuti potrebbero depositarsi sulla superficie, alterandone la lucentezza;
- per la pulizia quotidiana, se necessario, utilizzare sempre acqua con lo specifico detergente **Sapone Bio** di Italiana Parquet, passando il pavimento con un panno in microfibra ben strizzato. Il panno in microfibra, usato a secco, è un efficace cattura polvere (non lavare il panno utilizzando ammorbidente);
- non utilizzare mai liquidi detergenti non idonei, aggressivi e/o contenenti significative concentrazioni acide o basiche, come ad esempio ammoniaca, candeggina, acido muriatico, alcoli, solventi, ecc. che, per la loro aggressività, possono creare delle macchie/aloni indelebili su tutte le finiture, in particolare sui pavimenti con finitura ad effetto cera opaca e ad olio;
- per la pulizia utilizzare solo panni in microfibra piatti e ben strizzati (mai troppo bagnati) e non procedere con altri sistemi diversi da questo;

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

- utilizzare frequentemente l'aspirapolvere per evitare che lo sporco si insinui nelle venature del legno; non lavare mai il pavimento senza prima averlo opportunamente aspirato;
- evitare assolutamente di applicare sulla superficie del pavimento nastri adesivi, scotch, ecc.;
- in caso di necessità di protezione della pavimentazione dai danneggiamenti di lavori da eseguire, coprire il parquet esclusivamente con tessuto non tessuto, non utilizzare cartone, airball, ecc.;
- in caso di versamenti accidentali di sostanze fortemente coloranti (vino, caffè, ecc.) pulire in tempi rapidi;
- in ambienti adibiti ad uffici, dotare le sedie di ruote adatte al pavimento in legno (gomma dura) o interporre un tappetino tra la sedia a rotelle ed il pavimento;
- in ambienti domestici dotare tavoli, sedie, mobili, ecc. di appositi feltrini;
- in caso di permanenza sul parquet, le rotelline dei passeggini, ed in generale gli oggetti in gomma, possono far trasmigrare alcuni componenti della gomma sul pavimento e la loro rimozione potrebbe risultare difficoltosa. Talune suole di scarpe in gomma possono provocare segni sulla superficie (strisciate) difficili da rimuovere;
- per attenuare la formazione di zone di colore diverso per effetto dell'ossidazione naturale del legno è consigliabile spostare periodicamente i tappeti specialmente nel primo periodo di uso del pavimento;
- evitare l'utilizzo di tappeti in cocco, in fibre intrecciate o con soluzioni antiscivolo applicate sulla parte in contatto con il legno; l'attrito, con il tempo, potrebbe danneggiare la superficie del parquet;
- gli oggetti che scaricano il loro peso su piccole superfici del pavimento possono provocare una deformazione localizzata del legno (ammaccature);
- le parti scavate della superficie, quali spazzolatura, seghettatura, ecc. possono manifestare con il tempo un leggero scurimento dovuto all'accumulo di impurità al loro interno. Una corretta manutenzione del pavimento riduce notevolmente tale fenomeno;
- l'usura dovuta al calpestio tende a modificare nel tempo la lucentezza e l'integrità della finitura, in particolare nelle zone soggette a maggior traffico. Questo fenomeno è inevitabile, ma può essere attenuato con una corretta manutenzione. Una modifica della lucentezza può essere provocata anche da uno sfregamento energico e ripetuto, dovuto ad esempio al tentativo di rimuovere una macchia;
- nei prodotti della gamma MATERICA di Italiana Parquet, in ragione delle lavorazioni superficiali, il pavimento potrà essere soggetto ad un'usura differenziata, più accentuata in corrispondenza delle creste, meno accentuata in prossimità degli avvallamenti e richiederà quindi una maggiore attenzione nella manutenzione.

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

CERTIFICAZIONI

Italiana Parquet si avvale della gestione integrata dell'intera filiera della lavorazione del legno, dalla foresta al prodotto finito. Le materie prime utilizzate sono Rovere e Frassino di provenienza esclusivamente europea.

Italiana Parquet, inoltre utilizza materie prime rigorosamente controllate, anche riguardo ai prodotti collaterali necessari per la realizzazione del prodotto finito, come adesivi e vernici, rispettando pienamente i limiti europei in merito a Formaldeide e VOC.



FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo.
Richiedi i prodotti certificati FSC®.



Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera sostenibile



Italiana Parquet risponde ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



Italiana Parquet rispetta pienamente i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa Europea in vigore (UNI EN 14342).



Tutti i prodotti sono compatibili con sottofondi riscaldanti e rinfrescanti, a condizione che vengano posati incollati e che vengano rispettate rigorosamente le prescrizioni relative a temperatura e umidità di esercizio. In fase di scelta del prodotto è opportuno leggere le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

La Italiana Parquet si riserva la facoltà di apportare variazioni tecniche, dimensionali ed estetiche ai prodotti proposti, nonché di eliminare o sostituire alcuni articoli. Ciò non potrà costituire diritto del committente per la ripetizione dei prodotti eliminati o modificati.

Rev. 14.03.2024

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267