



Italiana Parquet

SCHEDA TECNICA _ ITALIANA PARQUET

Collezione ECLETTICA CLASSICA & JAZZ

Leggere con attenzione quanto riportato nel presente documento, prima di confermare la scelta del prodotto

ITALIANA PARQUET _ Collezione CLASSICA & JAZZ

Pavimento in legno due strati composto da un elemento a vista ed un elemento di supporto in legno multistrato a fibre incrociate come di seguito descritto:

Caratteristiche dimensionali

Prodotto	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore totale mm	Spessore elemento a vista mm	Elemento di supporto	Sistema di posa	Peso kg/m2
CLASSICA 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5	600	600	14,00	4,00	Multistrato di Betulla	Incollata	9,170
JAZZ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5	600	600	14,00	4,00		Incollata	9,170

Essenze

Modello	Essenza	Modello	Essenza
CLASSICA 1	Rovere europeo, Acero eur., Wengé	JAZZ 1	Rovere europeo
CLASSICA 2	Rovere europeo, Acero eur., Wengé	JAZZ 2	Rovere europeo o Noce americano
CLASSICA 3	Rovere europeo o Noce americano	JAZZ 3	Rovere europeo, Acero europeo
CLASSICA 4	Rovere europeo o Noce americano	JAZZ 4	Rovere europeo, Acero europeo
CLASSICA 5	Rovere europeo o Noce americano	JAZZ 5	Rovere europeo o Noce americano

Tutti i pavimenti ECLETTICA CLASSICA & JAZZ di Italiana Parquet rispondono a quanto previsto nella norma UNI EN 13489 "Pavimentazioni di legno – Elementi multistrato con incastro".

Geometria di posa: posa dritta accostata a "quadrotte"

Altre caratteristiche

Incollaggio nobile/Supporto: ° rispondente ai requisiti della Classe D4 della norma UNI EN 204

Incastri/Profilo: incastri femmina/femmina sui 4 lati (materiale fornito completo di elementi di giunzione in MDF o similare). Tutti i modelli della collezione ECLETTICA CLASSICA & JAZZ sono lavorati con bisellatura sui 4 lati, interno a spigolo vivo.

Caratteristiche Essenze

Specie	Provenienza	Durezza
Rovere	Europa	Elevata
Acero	Europa	Media
Wengé	Africa	Elevata
Noce americano (Noce Canaletto)	Stati Uniti d'America orientali	Elevata

Selezione

I modelli della collezione ECLETTICA CLASSICA & JAZZ sono disponibili nella seguente selezione:

Vivace: venatura dritta, ondulata, obliqua e fiammata. Presenza di nodi, piccole stuccature e specchiature (elemento caratterizzante del Rovere di qualità); piccole macchie tipiche della specie, possibili differenze di tono. I modelli in Noce americano possono presentare differenze di tono tipiche della specie evidenziate anche dalla geometria di taglio/posa all'interno del singolo modulo.

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

Colori e Finiture

Modello	Essenza	Finitura	Colore	Produzione
CLASSICA 1	Rovere europeo, Acero europeo, Wengé	Olio Naturale	MA24	Italia
CLASSICA 2	Rovere europeo, Acero europeo, Wengé	Olio Naturale	MA24	Italia
CLASSICA 3	Rovere europeo	Olio Naturale	MA24	Italia
CLASSICA 3	Noce americano	Olio Naturale	MA23	Italia
CLASSICA 4	Rovere europeo	Olio Naturale	MA24	Italia
CLASSICA 4	Noce americano	Olio Naturale	MA23	Italia
CLASSICA 5	Rovere europeo	Olio Naturale	MA24	Italia
CLASSICA 5	Noce americano	Olio Naturale	MA23	Italia

Modello	Essenza	Finitura	Colore	Produzione
JAZZ 1	Rovere europeo	Olio Naturale	MA24	Italia
JAZZ 2	Rovere europeo	Olio Naturale	MA24	Italia
JAZZ 2	Noce americano	Olio Naturale	MA23	Italia
JAZZ 3	Rovere europeo, Acero europeo	Olio Naturale	MA24	Italia
JAZZ 4	Rovere europeo, Acero europeo	Olio Naturale	MA24	Italia
JAZZ 5	Rovere europeo	Olio Naturale	MA24	Italia
JAZZ 5	Noce americano	Olio Naturale	MA23	Italia

Olio Naturale

Finitura a base di oli naturali essiccati all'aria. In alcune versioni gli oli contengono pigmenti di colore.

Prima dell'applicazione della finitura, la superficie del legno è sottoposta ad un trattamento di spazzolatura, che rimuove le parti più tenere, valorizza venatura ed autenticità del legno mettendo in evidenza i pori e la struttura della materia. Grazie ad uno speciale trattamento finale di protezione applicato in ultima mano questa finitura si caratterizza, rispetto alle normali finiture ad olio, per una manutenzione agevole ed una buona resistenza alla penetrazione dei liquidi comunemente utilizzati in ambito domestico.

Gli oli naturali hanno la caratteristica di continuare a penetrare nel legno anche dopo l'applicazione, mentre il materiale si trova all'interno delle proprie confezioni. È quindi possibile che, al momento della posa, il prodotto presenti in alcune aree una superficie particolarmente "asciutta". In questo caso è sufficiente intervenire, subito dopo la posa, mediante l'applicazione dell'apposito prodotto di manutenzione.

Tutte le finiture sopra elencate adottano la tecnologia antibatterica.

Resistenza termica _ Conducibilità termica

Modello	Struttura	Essenza	Supporto	Resistenza termica	Conducibilità termica
CLASSICA 1 _ 2	2 strati	Rovere europeo, Acero europeo, Wengé	Multistrato di Betulla	0,109 m2 K/W	0,14 W/mK
CLASSICA 3 _ 4 _ 5	2 strati	Rovere europeo		0,109 m2 K/W	0,14 W/mK
CLASSICA 3 _ 4 _ 5	2 strati	Noce americano		0,110 m2 K/W	0,14 W/mK
JAZZ 1 _ 2	2 strati	Rovere europeo		0,109 m2 K/W	0,14 W/mK
JAZZ 2	2 strati	Noce americano		0,110 m2 K/W	0,14 W/mK
JAZZ 3 _ 4	2 strati	Rovere europeo, Acero europeo		0,109 m2 K/W	0,14 W/mK
JAZZ 5	2 strati	Rovere europeo		0,109 m2 K/W	0,14 W/mK
JAZZ 5	2 strati	Noce americano		0,110 m2 K/W	0,14 W/mK

Indicazioni per la posa in opera

La posa deve essere effettuata esclusivamente da personale professionale e preparato. Il prodotto deve essere tolto dagli imballi esclusivamente al momento della posa in opera che deve avvenire in ambienti idonei, con infissi montati ed intonaci perfettamente asciutti. Prima di iniziare le operazioni di posa di qualsiasi pavimento in legno, verificare sempre l'idoneità, la compattezza, la planarità e le condizioni del sottofondo, l'umidità del massetto, dell'ambiente e del legno stesso. Le misurazioni devono rientrare nelle norme previste e devono essere effettuate mediante igrometro a carburo di calcio per il massetto cementizio (max umidità 2,0%) e per il

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

massetto in anidride (max umidità 0,4%), con igrometro elettronico ad infissione di elettrodi per i pannelli in legno (umidità max 10,0%). Procedere alla posa con temperatura compresa tra i 15°C ed i 28°C ed umidità ambientale compresa tra il 40% ed il 65%. I residui di colla vanno rimossi dai pavimenti prefiniti prima dell'essiccazione e con prodotti specifici indicati per ogni tipo di finitura. Areare i locali dopo la posa.

Per la posa in opera utilizzare esclusivamente adesivi silanici e non bicomponenti che potrebbero compromettere in modo irreversibile la qualità delle nostre finiture, in particolare se ad Olio Naturale. Su tutte le finiture Italiana Parquet non utilizzare solventi aggressivi per rimuovere eventuali residui di colla.

Eventuali reclami devono essere sollevati entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo raccomandata A/R.

Se si individuano **singole doghe che presentano difetti di qualsiasi natura, devono essere accantonate e**, nei casi più gravi, sospesa immediatamente l'installazione. **La posa in opera del materiale ne comporta l'accettazione.** Italiana Parquet provvederà ad eseguire il ritiro e la sostituzione, qualora ne venga dimostrata la non idoneità, di tutti quegli elementi non utilizzabili.

Posa su superfici riscaldate/raffrescate

In presenza di massetto riscaldante/raffrescante attenersi scrupolosamente alle particolari e specifiche procedure di posa su questo tipo di sottofondo, verificando preventivamente il perfetto funzionamento dell'impianto e l'assenza di perdite di acqua e/o vapore. Prima della posa in opera è indispensabile effettuare i cicli (consigliati due) di accensione dell'impianto. Posa incollata. L'accensione dell'impianto riscaldante dovrà avvenire sempre gradualmente.

Istruzioni per l'immagazzinamento, la manipolazione

I prodotti devono essere immagazzinati in ambienti asciutti, idonei alla custodia dei pavimenti in legno, ad una temperatura compresa tra 15°C ed i 28°C e ad un'umidità ambientale compresa tra il 40% ed il 65%, lontano da fonti di calore e con imballi integri.

Il materiale deve essere maneggiato con la massima cura ed attenzione, in modo particolare sugli spigoli e sugli incastri. I pavimenti forniti già trattati ad olio non vanno custoditi in magazzino per un periodo superiore a 90 giorni in quanto la finitura potrebbe risultare alterata a causa della permanenza prolungata negli imballi.

Pulizia, uso e manutenzione

La finitura della collezione ECLETTICA CLASSICA & JAZZ prevede una specifica pulizia e manutenzione. Per un corretto utilizzo attenersi a quanto di seguito indicato.

Italiana Parquet raccomanda per la manutenzione di impiegare esclusivamente i prodotti con formulazione appositamente studiata per le nostre finiture, in particolare per i pavimenti trattati con Olio Naturale; le modalità di utilizzo sono illustrate di seguito:

Sapone Bio

Detergente delicato per la pulizia di pavimenti in legno con finiture ad **Effetto Cera o Olio Naturale** (per uso frequente).

Ideale per la pulizia di tutti i pavimenti in legno di Italiana Parquet, sia verniciati, sia oliati. Rimuove lo sporco, igienizza, sgrassa senza lasciare aloni sulla superficie.

Ad azione antistatica per contrastare l'attrazione e l'accumulo della polvere e mantenere il pavimento pulito più a lungo. Aspetto piacevole e gradevole sensazione di pulito.

A base di tensioattivi di origine vegetale (*ricavati da barbabietola, olio di cocco, grano*) completamente biodegradabili (in base al regolamento 648/2004 CE). Riduce al minimo l'impatto ambientale ed evita fenomeni di allergia e sensibilità da contatto (salvo soggetti allergici agli specifici componenti).

Asportare preliminarmente lo sporco non aderente mediante aspirapolvere dotato di spazzola specifica per parquet, interamente in setole, che non danneggi la superficie del pavimento.

Dopo aver agitato bene il flacone, diluire due tappi dosatori (100 ml ca.) di prodotto in un secchio contenente 5 l di acqua. Immergere un panno (preferibilmente in microfibra per parquet) e, dopo averlo ben strizzato, passarlo sopra al pavimento con l'ausilio di uno

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

spazzolone. Si consiglia l'utilizzo del nostro panno in microfibra o comunque di un tessuto morbido che non lasci residui di fibra. Non è necessario il risciacquo.

1 l di prodotto è sufficiente per eseguire circa 8-10 lavaggi su una superficie di 100 m².

In caso di sporco molto tenace è possibile effettuare un lavaggio con doppia concentrazione (4 tappi dosatori in 5 l di acqua). Non superare mai questa concentrazione e non ripetere con eccessiva frequenza quest'operazione (lavaggio con doppia concentrazione) perché potrebbe portare ad un invecchiamento precoce della superficie.

In caso di utilizzo di macchine di qualsiasi tipo per il lavaggio del pavimento, assicurarsi preventivamente che le stesse non arrechino danni alla superficie del parquet.

Una volta aperta la confezione, il liquido è utilizzabile entro 12 mesi.

Il flacone è costruito in buona parte con materiale riciclato ed è interamente smaltibile nel contenitore della plastica.

Nelle stesse concentrazioni il **Sapone Bio** di Italiana Parquet è efficace anche su ogni altra superficie dura di casa (ceramica, gres porcellanato, cotto, ecc.). È sempre consigliato valutarne preventivamente l'effetto su una piccola porzione nascosta.

Tonico

Soluzione oliocera naturale, a base acqua, per il nutrimento e la protezione dei pavimenti in legno con finitura ad Olio Naturale.

Il suo regolare utilizzo permette di conservare nel tempo l'omogeneità della superficie sollecitata dal calpestio e dall'uso in genere e di ripristinare lo speciale trattamento finale di protezione applicato in ultima mano nella finitura ad Olio Naturale.

Gli oli naturali hanno la caratteristica di continuare a penetrare nel legno anche dopo l'applicazione della finitura.

Quando il pavimento, osservato da una posizione in controluce di una finestra, comincerà ad evidenziare i primi segni di usura o di aridità, ed il lavaggio con il **Sapone Bio** non sarà più in grado di ripristinare la consueta omogeneità e protezione superficiale, è consigliabile applicare il **Tonico**.

Prima di applicare il prodotto aspirare e poi lavare a fondo il pavimento con il **Sapone Bio** impiegato in doppio dosaggio secondo le istruzioni sopra riportate.

Per la corretta applicazione del **Tonico** è bene verificare che la temperatura ambiente sia superiore a 15°C. In presenza di una temperatura ambiente superiore a 25°C ca. o di una forte ventilazione o di un'esposizione alla luce diretta del sole, il prodotto potrebbe avere tempi di essiccazione ridotti e richiedere maggiore accortezza nella stesura.

Agitare bene il flacone (fino a completo scioglimento di eventuali depositi).

A pavimento asciutto distribuire il **Tonico** puro sul pavimento nel senso della venatura del legno, avendo cura di stendere un velo sottile in modo uniforme, utilizzando un panno in microfibra tirato con uno spazzolone. Per piccole superfici è possibile effettuare l'omogeneizzazione superficiale anche a mano (senza l'ausilio dello spazzolone).

È consigliato non eccedere con il quantitativo del **Tonico** poiché un eccesso di prodotto che penetra all'interno delle spazzolature potrebbe risultare difficile da rimuovere. L'aspetto, a prodotto applicato, dovrà risultare quello di una superficie leggermente bagnata. Dopo un'attesa di circa 1-2 ore (dipendente da temperatura dell'aria e ventilazione degli ambienti) il pavimento è asciutto e calpestabile. **Il successivo lavaggio non dovrà essere effettuato prima che siano trascorsi circa 2 giorni.**

L'applicazione del **Tonico**, come sopra descritta, conferisce direttamente alla superficie del pavimento la giusta omogeneità e quindi non è necessario lucidare o eseguire ulteriori operazioni sulla superficie.

La periodicità di utilizzo del prodotto nelle operazioni di manutenzione è almeno di un'applicazione ogni 6 mesi e comunque risulta necessario eseguirla quando la superficie del parquet, sempre osservata da una posizione in controluce di una finestra, comincia a mostrare i primi segni di impoverimento superficiale, una certa aridità oppure tende a trattenere polvere e sporco o ad avere una minore resistenza ai liquidi.

In ambienti a densità di traffico medio-alto consigliamo una manutenzione con cadenza più ravvicinata.

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italiana@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

Se il pavimento ad olio è rimasto per un lungo periodo immagazzinato nella confezione originale è consigliabile applicare immediatamente, subito dopo la posa, il **Tonico** seguendo le indicazioni sopra riportate.

1 litro di prodotto è sufficiente per la stesura di una mano su circa 25-30 m² di superficie.

Tutti i prodotti sopra citati non sono classificati né come pericolosi, né come infiammabili. Si consiglia comunque di tenerli fuori della portata dei bambini. Il prodotto conservato chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per due anni. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare subito e abbondantemente con acqua. Le prescrizioni riportate nella scheda derivano dalla ricerca e dall'esperienza diretta dell'Azienda e sono valide in generale, data l'impossibilità di prevedere tutte le variabili ambientali ed applicative.

Informazioni generali

pavimento soggetto a modificazione cromatica dovuta all'esposizione alla luce solare. Tale variazione è in relazione alla specie legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta. In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni è caratteristica del legno.

Il legno è un materiale naturale, caratterizzato da variazioni di tonalità e capacità di assorbimento che possono differire da tavola a tavola, e talvolta anche all'interno della stessa tavola. Queste differenze cromatiche rimangono visibili anche dopo l'applicazione di finiture pigmentate, testimoniando l'autenticità e l'unicità di ogni singolo elemento.

Nel tempo, il legno tende a modificare il proprio colore a causa dell'esposizione alla luce e all'aria. Di conseguenza, **un pavimento appena installato può presentare un aspetto e una tonalità differenti rispetto a un campione dello stesso prodotto che sia stato esposto alla luce per un periodo prolungato.**

Modalità di smaltimento:

i prodotti una volta dismessi o non utilizzati non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Note:

il materiale è destinato ad uso esclusivo professionale per pavimentazione di superfici piane. Qualunque altra destinazione diversa potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto stesso.

Campionature

Il pavimento in legno, in quanto prodotto naturale, è, per definizione e caratteristiche, unico e non ripetibile. Di conseguenza la campionatura, composta da alcune doghe, fornisce un'indicazione di massima e non potrà mai "raccontare" completamente tonalità, caratteristiche, specchiature, nodi, venature, ecc."

Avvertenze d'uso:

Mantenere nell'ambiente costantemente un'umidità dell'aria compresa tra il 40% e 65%.

Riguardo alla temperatura dell'aria è consigliabile non scendere mai sotto i 15°C nel periodo più freddo e non superare i 30°C nel periodo più caldo. Si tenga conto anche che tali intervalli corrispondono alle condizioni di benessere non solo per i parquet, ma anche per l'essere umano.

I prodotti della gamma Italiana Parquet che sono dotati di supporto in multistrato (MATERICA) possono essere utilizzati anche in condizioni di temperatura e umidità particolarmente severe, ovvero con **umidità relativa dell'aria ridotta fino al 40% e con temperature sulla superficie del pavimento fino a 29°C.**

In queste condizioni estreme, peraltro non ottimali nemmeno per la salute ed il benessere delle persone, il prodotto manterrà la sua integrità e funzionalità; tuttavia potrà evidenziare quei fenomeni che sono tipicamente ascrivibili al ritiro del legno, quali per esempio la deformazione della sezione delle liste (imbarcamento concavo), la formazione di fessure tra le liste o anche la formazione di fratture all'interno della singola lista.

Per rispettare le condizioni sopra prescritte può essere necessario fare uso di sistemi di umidificazione/deumidificazione, specie se in presenza di condizionamento con impianto radiante a pavimento.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra prescritte può provocare anche danni permanenti al pavimento.

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

Anche se vengono rispettate le condizioni climatiche consigliate, la comparsa nel tempo di qualche piccola fessura nello strato a vista è un fenomeno naturale e statisticamente inevitabile.

Pratici consigli d'uso:

- aspirare regolarmente il pavimento;
- non utilizzare la sola acqua del rubinetto per il lavaggio dei pavimenti: oltre a non effettuare un'efficace azione di pulizia, i residui minerali in essa contenuti potrebbero depositarsi sulla superficie, alterandone la lucentezza;
- per la pulizia quotidiana, se necessario, utilizzare sempre acqua con lo specifico detergente **Sapone Bio** di Italiana Parquet, passando il pavimento con un panno in microfibra ben strizzato. Il panno in microfibra, usato a secco, è un efficace cattura polvere (non lavare il panno utilizzando ammorbidente);
- non utilizzare mai liquidi detergenti non idonei, aggressivi e/o contenenti significative concentrazioni acide o basiche, come ad esempio ammoniaca, candeggina, acido muriatico, alcoli, solventi, ecc. che, per la loro aggressività, possono creare delle macchie/aloni indelebili su tutte le finiture, in particolare sui pavimenti con finitura ad Effetto Cera opaca e ad olio;
- per la pulizia utilizzare solo panni in microfibra piatti e ben strizzati (mai troppo bagnati) e non procedere con altri sistemi diversi da questo; utilizzare frequentemente l'aspirapolvere per evitare che lo sporco si insinui nelle venature del legno; non lavare mai il pavimento senza prima averlo opportunamente aspirato;
- evitare assolutamente di applicare sulla superficie del pavimento nastri adesivi, scotch, ecc.; in caso di necessità di protezione della pavimentazione dai danneggiamenti di lavori da eseguire, coprire il parquet esclusivamente con tessuto non tessuto, non utilizzare cartone, airball, ecc.;
- in caso di versamenti accidentali di sostanze fortemente coloranti (vino, caffè, ecc.) pulire in tempi rapidi;
- in ambienti adibiti ad uffici, dotare le sedie di ruote adatte al pavimento in legno (gomma dura) o interporre un tappetino tra la sedia a rotelle ed il pavimento;
- in ambienti domestici dotare tavoli, sedie, mobili, ecc. di appositi feltrini;
- in caso di permanenza sul parquet, le rotelline dei passeggini, ed in generale gli oggetti in gomma, posso far trasmigrare alcuni componenti della gomma sul pavimento e la loro rimozione potrebbe risultare difficoltosa. Talune suole di scarpe in gomma possono provocare segni sulla superficie (strisciate) difficili da rimuovere;
- per attenuare la formazione di zone di colore diverso per effetto dell'ossidazione naturale del legno è consigliabile spostare periodicamente i tappeti specialmente nel primo periodo di uso del pavimento; evitare l'utilizzo di tappeti in cocco, in fibre intrecciate o con soluzioni antiscivolo applicate sulla parte in contatto con il legno; l'attrito, con il tempo, potrebbe danneggiare la superficie del parquet;
- gli oggetti che scaricano il loro peso su piccole superfici del pavimento possono provocare una deformazione localizzata del legno (ammaccature);
- le parti scavate della superficie, quali spazzolatura, seghettatura, ecc. posso manifestare con il tempo un leggero scurimento dovuto all'accumulo di impurità al loro interno. Una corretta manutenzione del pavimento riduce notevolmente tale fenomeno;
- l'usura dovuta al calpestio tende a modificare nel tempo la lucentezza e l'integrità della finitura, in particolare nelle zone soggette a maggior traffico. Questo fenomeno è inevitabile, ma può essere attenuato con una corretta manutenzione.

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italiana@parquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

Una modifica della lucentezza può essere provocata anche da uno sfregamento energico e ripetuto, dovuto ad esempio al tentativo di rimuovere una macchia;

- nei prodotti della gamma MATERICA di Italiana Parquet, in ragione delle lavorazioni superficiali, il pavimento potrà essere soggetto ad un'usura differenziata, più accentuata in corrispondenza delle creste, meno accentuata in prossimità degli avvallamenti e richiederà quindi una maggiore attenzione nella manutenzione.
- **nel caso di pavimenti riscaldati**, oltre al rispetto delle prescrizioni relative alla temperatura e all'umidità dell'aria, è fondamentale che la temperatura superficiale del pavimento, a sistema acceso, **non superi i 27°C**. Per evitare il superamento di questo limite, si raccomanda di **non coprire il pavimento con tappeti spessi** o con materiali che presentano un'elevata resistenza termica.
- **i prodotti trattati con finiture a base di oli naturali**, così come tutte le finiture a vernice sbiancate, **possono subire un leggero ingiallimento** se conservati a lungo all'interno delle confezioni o comunque se non esposti alla luce e all'aria. Si tratta di una trasformazione del tutto normale e **non permanente**. È sufficiente **esporre le tavole all'aria e alla luce diretta del sole** affinché l'ingiallimento regredisca, e in breve tempo il prodotto **ritornerà al suo aspetto originario**.

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

CERTIFICAZIONI

Italiana Parquet si avvale della gestione integrata dell'intera filiera della lavorazione del legno, dalla foresta al prodotto finito. La materia prima principalmente utilizzata è il Rovere, proveniente in gran parte dalla Francia, riconosciuta come una tra le più grandi e moderne realtà industriali di prima trasformazione di legni duri. Presso la segheria francese inizia il ciclo produttivo di trasformazione del legno in lamelle pregiate che si conclude in Italia, attraverso sofisticate lavorazioni tecnologiche.

Italiana Parquet, inoltre, utilizza materie prime rigorosamente controllate, anche riguardo ai prodotti collaterali necessari per la realizzazione del prodotto finito, come adesivi e vernici, rispettando pienamente i limiti europei in merito a Formaldeide e VOC.



Italiana Parquet risponde ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione dei pavimenti Italiana Parquet rispondono ai requisiti stabiliti dagli standard TSCA Title VI e CARB phase 2 per le emissioni di Formaldeide.



Italiana Parquet rispetta pienamente i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa Europea in vigore (UNI EN 14342).



Tutti i prodotti sono compatibili con sottofondi riscaldanti e rinfrescanti, a condizione che vengano posati incollati e che vengano rispettate rigorosamente le prescrizioni relative a temperatura e umidità di esercizio. In fase di scelta del prodotto è opportuno leggere le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

La classe di reazione al fuoco dei prodotti della collezione ECLETTICA CLASSICA & JAZZ è Dfl-s1.

La Italiana Parquet si riserva la facoltà di apportare variazioni tecniche, dimensionali ed estetiche ai prodotti proposti, nonché di eliminare o sostituire alcuni articoli. Ciò non potrà costituire diritto del committente per la ripetizione dei prodotti eliminati o modificati.

12..02.2026

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267