



Italiana Parquet

MATERASSINO IN POLIETILENE ESPANSO PER PAVIMENTI FLOTTANTI

Materassino in polietilene espanso idoneo per posa flottante.

Scheda informativa

I dati riportati sono indicativi in quanto riportati alla media della produzione standard.

Il materassino è un polietilene espanso a celle chiuse prodotte senza l'utilizzo di CFC o HCFC fornite in lastre monostrato e accoppiate a caldo.

Proprietà	Test method	Unità	ValoreE
Spessore standard	UNI EN ISO 1923-1997	mm	30
Dimensione standard	UNI EN ISO 1023-1997	mm	1200x2000
Densità nominale	UNI EN ISO 7214-2008	Kg/m ³	20
Colore			Bianco
Carico di compressione	UNI EN ISO 7214-2008	Kg/mm ²	0,015 al 10% 0,032 al 25% 0,082 al 50%
Creep test (168 h – 6 Kpa)	ASTM D3575-08		<5%
Creep test (1000 h – 5,5 Kpa)	ASTM D3575-08		<18%
Compression set Test su sp. mm 50 carico di 320 Per 22 ore, temperatura 20°C	UNI EN ISO 7214-2008 – 7.3		Spessore iniziale 50,4 mm Spessore dopo 22 ore: 25,5 mm Ritorno tolto il carico: dopo 30 min. 37 mm dopo 24 h 41,1 mm
Resistenza a trazione Longitudinale Trasversale	UNI EN ISO 7214-2008	Kpa Kpa	250 170
Allungamento a rottura Longitudinale Trasversale	UNI EN ISO 7214-2008	% %	75 55
Stabilità termica	UNI EN ISO 7214-2008	%	<10%
Dimensioni cella	UNI EN ISO 7214-2008	n/25 mm	>20
Temperature limite consigliate	Interno	°C	-30 + 80
Tolleranza			± 10%

Rev. 12.02.2026

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267